


# DATENBLATT



| GEPRÜFT AUF                                                                                                                                                                                                                     | ERGEBNIS                                                                          | NACH DIN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lichtechtheit:                                                                                                                                                                                                                  | nicht<br>bewertbar                                                                | 54004    |
| Mögliche<br>Farbveränderung:                                                                                                                                                                                                    |  |          |
| Abriebwerte:                                                                                                                                                                                                                    | Stufe:                                                                            |          |
| Trocken                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                 | 53339    |
| Nass                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                 |          |
| Schweiß                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                 |          |
| Dauerfaltverhalten:<br>20.000 Knickungen                                                                                                                                                                                        | bestanden                                                                         | 53340    |
| Reissfestigkeit:<br>20 N/mm                                                                                                                                                                                                     | bestanden                                                                         | 53329    |
| Brandverhalten:<br>nach EN1021 Teil I u. II                                                                                                                                                                                     | bestanden                                                                         |          |
| Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:<br><a href="http://www.ecopell.de/daten-und-fakten.html">www.ecopell.de/daten-und-fakten.html</a> |                                                                                   |          |
| Schadstoffprüfungen auf:<br>Schwermetalle, Biozide<br>(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2013)                                                                                                                            |                                                                                   |          |

## BAHAMA SAND 369



Farbe: Bahama Sand 369  
Kollektion: Nappa  
Stärke: 1,4 - 1,6 mm



Optional und nur nach  
Verfügbarkeit.  
Bitte explizit anfragen.

## Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

| Schwermetall | G 8079 FL-4<br>Ecopell 369 Bahama Sand<br>(mg/kg) | BG<br>(mg/kg) |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Antimon      | <1                                                | 1             |
| Aluminium    | 20                                                | 10            |
| Arsen        | <1                                                | 1             |
| Blei         | <1                                                | 1             |
| Cadmium      | <0,2                                              | 0,2           |
| Chrom        | 9                                                 | 1             |
| Kobalt       | <1                                                | 1             |
| Quecksilber  | <0,2                                              | 02            |
| Nickel       | <1                                                | 1             |
| Titan        | <20                                               | 20            |
| Zirkonium    | <1                                                | 1             |

## Untersuchung der Ergebnisse auf Biozide

| Parameter               | H 8346 FL-3<br>Ecopell 369 Bahama Sand<br>KW 48<br>(mg/kg) | NG<br>(mg/kg) | Anforderungen<br>IVN Leder<br>(mg/kg) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Organophosphorpestizide |                                                            |               |                                       |
| Malathion               | nn                                                         | 0,2           | -                                     |
| Parathion-ethyl         | nn                                                         | 0,2           | -                                     |
| Pyrethroide             |                                                            |               |                                       |
| Delamethrin             | nn                                                         | 0,5           | -                                     |
| Permethrin              | nn                                                         | 0,5           | -                                     |
| Organochlorpestizide    |                                                            |               |                                       |
| Pentachlorphenol        | nn                                                         | 0,3           | 0,5                                   |
| Pentachloranisol        | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| $\alpha$ -HCH           | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| $\beta$ -HCH            | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| $\gamma$ -HCH           | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| $\epsilon$ -HCH         | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Endosulfan              | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Hexachlorbenzol         | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Heptachlor              | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Heptachlorepoxyd        | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Dieldrin                | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Methoxychlor            | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Chlorthalonil           | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Tolylfluorid            | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Dichlorfluorid          | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| DDT                     |                                                            |               |                                       |
| o,p-DDE                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| p,p-DDE                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| o,p-DDD                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| p,p-DDD                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| o,p-DDT                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| p,p-DDT                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Summe DDT <sup>1)</sup> |                                                            |               |                                       |
| PCB 28                  | nn                                                         | 0,5           | -                                     |
| PCB 52                  | nn                                                         | 0,5           | -                                     |
| PCB 101                 | nn                                                         | 0,5           | -                                     |
| PCB 138                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| PCB 153                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| PCB 180                 | nn                                                         | 0,3           | -                                     |
| Summe PCB <sup>2)</sup> |                                                            |               |                                       |
| Sonstiges               |                                                            |               |                                       |
| Piperonylbutoxid        | nn                                                         | 0,2           | -                                     |
| Pyrethrum               | nn                                                         | $\Sigma$      | -                                     |
| Summe Biozide           | nn                                                         |               | 1                                     |

1) Die Angaben des DDT-Gesamtgehaltes erfolgt als Summe der DDT-Isomere und seiner Abbauprodukte

2) Die Angabe des PCB-Gesamtgehaltes erfolgt nach ehemaliger LAGA-Konvention als 5-fache Summe der PCB-Kongenere 28, 52, 101, 138, 153 und 180 in Milligramm pro Kilogramm (mg/kg)

BG = Bestimmungsgrenze | NG = Nachweisgrenze | mg/kg = Milligramm pro Kilogramm | nn = nicht nachweisbar