

GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
Lichtechtheit:	nicht bewertbar	54004
Abriebwerte:	Stufe:	
Trocken	4 - 5	53339
Nass	5	
Schweiß	4 - 5	
Dauerfaltverhalten: 20.000 Knickungen	bestanden	53340
Reissfestigkeit: 20 N/mm	bestanden	53329
Brandverhalten: nach EN1021 Teil I u. II	bestanden	



Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:
 Schwermetalle, Chlorparaffine
 (Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2015)