

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	3	54004
----------------	---	-------

Mögliche
Farbveränderung:



Abriebwerte:

Stufe:

Trocken

5+

53339

Nass

5+

Schweiß

5+

Dauerfaltverhalten:

20.000 Knickungen

bestanden

53340

Reissfestigkeit:

20 N/mm

bestanden

53329

Brandverhalten:

nach EN1021 Teil I u. II

bestanden


Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:

Schwermetalle, Anilin, Glutardialdehyd

(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2014/2015)

BABY ROSA 323



Farbe: Baby Rosa 323

Kollektion: Nappa

Stärke: 1,4 - 1,6 mm

Untersuchung der Ergebnisse auf Anilin

Parameter	K 2407 FL-5 Ecopell 323 Baby Rosa KW 41 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Anilin	nn	3	≤ 60*

* Summengrenzwert für weitere, über die europäische Gesetzgebung hinausgehende Amine (2,4 Xylidin, N,N. Dimethylanilin, 5-Chlor-o-toluidin, p-Phenylendiamin und Anilin)

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	H 1277 FL-1 Ecopell 323 Baby Rosa KW 10 (mg/kg)	BG (mg/kg)
Antimon	<1	1
Aluminium	<10	10
Arsen	2	2
Blei	<1	1
Cadmium	<0,2	0,2
Chrom	<2	2
Kobalt	<2	2
Quecksilber	<0,2	0,2
Nickel	<2	2
Titan	<20	20
Zirkonium	<5	5

Untersuchung der Ergebnisse auf Glutardialdehyd

Parameter	H 8696 FL-6 Ecopell 323 Baby Rosa KW 8 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Glutardialdehyd	23	2	100*