

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	4	54004
----------------	---	-------

Mögliche
Farbveränderung:



Abriebwerte:

Stufe:

Trocken

3

53339

Nass

4

Schweiß

4 - 5

Dauerfaltverhalten:

20.000 Knickungen

bestanden

53340

Reissfestigkeit:

20 N/mm

bestanden

53329

Brandverhalten:

nach EN1021 Teil I u. II

bestanden

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:

Schwermetalle, Anilin, PAK

(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2013/2015)

OLIFANT 183



Farbe: Olifant 183

Kollektion: Velour

Stärke: 1,4 - 1,6 mm

Untersuchung der Ergebnisse auf Anilin

Parameter	K 2407 FL-1 Ecopell 183 Olifant KW 48 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Anilin	nn	3	≤ 60*

* Summengrenzwert für weitere, über die europäische Gesetzgebung hinausgehende Amine (2,4 Xylidin, N,N. Dimethylanilin, 5-Chlor-o-toluidin, p-Phenylendiamin und Anilin)

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	K 2407 FL-1 Ecopell 183 Olifant KW 48 (mg/kg)	BG (mg/kg)
Antimon	<0,5	0,5
Aluminium	40	10
Arsen	<1	1
Blei	<0,5	0,5
Cadmium	<0,2	0,2
Chrom	10	1
Kobalt	<1	1
Quecksilber	<0,2	0,2
Nickel	<1	1
Titan	<10	10
Zirkonium	<2	2

Untersuchung der Ergebnisse auf PAK

Parameter	H 8094 FL-4 Ecopell 183 Olifant KW 41 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Naphthalin	0,13	0,05	–
Acenaphththylen	nn	0,05	–
Acenaphthen	nn	0,05	–
Fluoren	nn	0,05	–
Phenanthren	nn	0,05	–
Anthracen	nn	0,05	≤ 0,1
Fluoranthen	nn	0,05	–
Pyren	nn	0,05	–
Chrysen	nn	0,05	≤ 0,2
Benzo(a)anthracen	nn	0,05	≤ 0,2
Benzo(b)fluoranthen	nn	0,05	≤ 0,2
Benzo(k)fluoranthen	nn	0,05	≤ 0,2
Benzo(a)pyren	nn	0,05	≤ 0,2
Indeno(1,2,3-cd)pyren	nn	0,05	–
Dibenzo(a,h)anthracen	nn	0,05	≤ 0,2
Benzo(g,h,i)perylene	nn	0,05	–
Summe PAK	0,13		≤ 5