

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	4-	54004
----------------	----	-------

Mögliche
Farbveränderung:



Abriebwerte:

Stufe:

Trocken

5

53339

Nass

5

Schweiß

5

Dauerfaltverhalten:

20.000 Knickungen

bestanden

53340

Reissfestigkeit:

20 N/mm

bestanden

53329

Brandverhalten:

nach EN1021 Teil I u. II

bestanden


Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:

Schwermetalle, Biozide

(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2013)

TARA 361



Farbe: Tara 361

Kollektion: Nappa

Stärke: 1,3 - 1,5 mm

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	G 8079 FL-5 Ecopell 361 Tara (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Antimon	<1	1	1
Aluminium	50	10	500
Arsen	<1	1	1
Blei	<1	1	1
Cadmium	<0,2	0,2	0,2
Chrom	11	1	50
Kobalt	<1	1	5
Quecksilber	<0,2	0,2	0,2
Nickel	<1	1	5
Titan	<20	20	500
Zirkonium	<1	1	500

Untersuchung der Ergebnisse auf Biozide

Parameter	H 7439 FL Ecopell 361 Tara KW 14 (mg/kg)	NG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Organophosphorpestizide			
Malathion	nn	0,2	–
Parathion-ethyl	nn	0,2	–
Pyrethroide			
Delamethrin	nn	0,2	–
Permethrin	nn	0,2	–
Organochlorpestizide			
Pentachlorphenol	nn	0,1	0,5
α-HCH	nn	0,1	–
β-HCH	nn	0,1	–
γ-HCH	0,3	0,1	–
ε-HCH	nn	0,1	–
Endosulfan	nn	0,1	–
Hexachlorbenzol	nn	0,1	–
Heptachlor	nn	0,1	–
Heptachlorepoxyd	nn	0,1	–
Dieldrin	nn	0,1	–
Methoxychlor	nn	0,1	–
Chlorthalonil	nn	0,1	–
Tolylfluamid	nn	0,1	–
Dichlofluamid	nn	0,1	–
DDT			
o,p-DDE	nn	0,3	–
p,p-DDE	nn	0,3	–
o,p-DDD	nn	0,3	–
p,p-DDD	nn	0,3	–
o,p-DDT	nn	0,3	–
p,p-DDT	nn	0,3	–
Summe DDT¹⁾			
PCB 28	nn	0,1	–
PCB 52	nn	0,1	–
PCB 101	nn	0,1	–
PCB 138	nn	0,1	–
PCB 153	nn	0,1	–
PCB 180	nn	0,1	–
Summe PCB²⁾			
Sonstiges			
Piperonylbutoxid	nn	0,2	–
Pyrethrum	nn	Σ	–
Summe Biozide	0,3		1

1) Die Angaben des DDT-Gesamtgehaltes erfolgt als Summe der DDT-Isomere und seiner Abbauprodukte

2) Die Angabe des PCB-Gesamtgehaltes erfolgt nach ehemaliger LAGA-Konvention als 5-fache Summe der PCB-Kongener 28, 52, 101, 138, 153 und 180 in Milligramm pro Kilogramm (mg/kg)

BG = Bestimmungsgrenze | NG = Nachweisgrenze | mg/kg = Milligramm pro Kilogramm | nn = nicht nachweisbar