

DATENBLATT



GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	2 - 3	54004
----------------	-------	-------

Mögliche
Farbveränderung:



Abriebwerte:

Stufe:

Trocken	4 - 5	53339
Nass	4	
Schweiß	4	

Dauerfaltverhalten:
20.000 Knickungen

bestanden 53340

Reissfestigkeit:
20 N/mm

bestanden 53329

Brandverhalten:

nach EN1021 Teil I u. II

bestanden

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:

Schwermetalle, Anilin und p-Phenylendiamin
(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2013/2017)

TOBAGOBLOU 707



Farbe: Tobagoblau 707
Kollektion: Nappa
Stärke: 1,4 - 1,6 mm

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	H 7899 FL-2 Ecopell 707 Tobagoblau KW 22 (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Antimon	<0,5	0,5	1
Aluminium	30	10	500
Arsen	<0,5	0,5	1
Blei	<0,5	0,5	1
Cadmium	<0,2	0,2	0,2
Chrom	8	1	50
Kobalt	<1	1	5
Quecksilber	<0,1	0,1	0,2
Nickel	<1	1	5
Titan	<10	10	500
Zirkonium	<5	5	500

Untersuchung der Ergebnisse auf Anilin und p-Phenylendiamin

Parameter	K 4659 FL – 1 707 Tobagoblau [mg/kg]	NG (mg/kg)
Anilin	nn	3
p-Phenylendiamin	nn	5

* Summengrenzwert für weitere, über die europäische Gesetzgebung hinausgehende Amine (2,4 Xylidin, N,N. Dimethylanilin, 5-Chlor-o-toluidin, p-Phenylendiamin und Anilin)