

GEPRÜFT AUF	ERGEBNIS	NACH DIN
-------------	----------	----------

Lichtechtheit:	4	54004
----------------	---	-------

Mögliche
Farbveränderung:



Abriebwerte:

Stufe:

Trocken

4 - 5

53339

Nass

4

Schweiß

4

Dauerfaltverhalten:

20.000 Knickungen

bestanden

53340

Reissfestigkeit:

20 N/mm

bestanden

53329

Brandverhalten:

nach EN1021 Teil I u. II

bestanden

Detaillierte Informationen zu den Themen Lichtechtheit, Abriebwerte, Hautverträglichkeit und Brennverhalten finden Sie unter:
www.ecopell.de/daten-und-fakten.html

Schadstoffprüfungen auf:

Schwermetalle

(Durchgeführt vom Bremer Umweltinstitut, 2013)

VALONEA 363



Farbe: Valonea 363

Kollektion: Nappa

Stärke: 1,4 - 1,6 mm

Untersuchung der Ergebnisse auf Schwermetalle

Schwermetall	G 7991 FL-5 Ecopell 363 Valonea (mg/kg)	BG (mg/kg)	Anforderungen IVN Leder (mg/kg)
Antimon	<1	0,5	1
Aluminium	20	10	500
Arsen	<1	0,5	1
Blei	<1	0,5	1
Cadmium	<0,2	0,2	0,2
Chrom	5	1	50
Kobalt	<1	1	5
Quecksilber	<0,2	0,1	0,2
Nickel	<1	1	5
Titan	<20	10	500
Zirkonium	<1	1	500